

# Betanwood Satinado



## Descripción

Tratamiento a poro abierto protector vitalizador, de nueva generación, a base de resinas sintéticas de elevada penetración y aditivos especiales protectores que le dotan al producto de una elevada protección insecticida-fungicida para la protección del film, una buena resistencia a los rayos U.V. y a la humedad.

## Usos

Producto para la protección de la madera.

## Propiedades

- Profunda penetración
- Elevada protección fungicida del film
- Elevada protección insecticida del film
- Resistente a los rayos U.V.
- Repelente al agua de lluvia
- Embellecido de las vetas propias de la madera
- Gran transparencia
- Alto rendimiento

## Características (20<sup>0</sup> C/ 55<sup>0</sup>% humedad relativa)

- Acabado: Satinado
- Color: Incoloro, Roble, Castaño, Teca, Nogal, Palisandro.
- Viscosidad suministro:
- Sólidos en volumen: 57% (Valor medio estadístico)
- Secado: 4 - 5 horas a 20°C.
- Repintado: 24 horas
- Rendimiento teórico: 14-17 m<sup>2</sup>/l. sobre madera lisa y lijada.
- Temperatura de trabajo y soporte: 7°C (Min.) 32°C (Máx.)
- Diluyente: no precisa
- Limpieza: Disolvente Decoración o Aguarrás
- Aplicación: Brocha o equipo de proyección.
- Almacenamiento: Excelente en el envase original y bien cerrado. Preservar el envase de la acción

- directa del sol. Guardarlo en lugares libres de heladas, secos y que no superen los 40°C
- COV's: 425,6 g/l (20°C). Valor límite de la UE para el producto (Cat. A.): 700 g/l (2010)

## Aplicación

PREPARACIONES PREVIAS: las superficies de aplicar deben estar secas, sanas y limpias de polvo, suciedad, grasas y libres de ceras, siliconas o tratamientos de restauración. La madera debe tener un grado de humedad no superior a 18%.

---

<b>Madera nueva y sin barnizar</b>	Aplicar una mano de Fondo Protector y terminar con 2 o 3 capas del Betanwood Satinado según la madera.
<b>Madera cubiertos con protectores en buen estado</b>	Lijar suavemente. Aplicar 2 o 3 capas del Betanwood Satinado según la madera.
<b>Madera cubiertos con protectores en mal estado</b>	Lijar y aplicar 2 o 3 capas del Betanwood Satinado según la madera.

---

La duración de un tratamiento depende fundamentalmente de la orientación de la pieza tratada, de la radiación solar media del lugar y en menor medida de la pluviometría y humedad relativa de la zona. Por lo tanto, cada cierto tiempo, que dependerá de las variables antes descritas, el soporte requiere un mantenimiento consistente en aplicar dos de Betanwood Satinado, para seguir conservando la madera en buen estado y embellecida.

## Presentación

750 ml y 4 L

## Seguridad

Producto inflamable. Durante la aplicación cuidar la renovación constante del aire. Para mayor información véase la Hoja de Seguridad.

## Medio ambiente

Evite al máximo la producción de residuos. Minimice el desperdicio de producto estimando la cantidad necesaria, teniendo en cuenta los m<sup>2</sup> la porosidad y textura del soporte. Recupere el producto no utilizando para darle un nuevo uso y reducir los efectos ambientales. No verter en desagües o en el medio ambiente. Elimine en un punto autorizado de recogida de residuos. Los residuos y envases deben manipularse y eliminarse de acuerdo con las legislaciones vigentes.

## Nota final

Las indicaciones y contenidos de esta ficha técnica están basadas en nuestra propia experiencia y debe considerarse exclusivamente como indicación, sin compromiso alguno por nuestra parte, sin eximir al cliente de efectuar su propio examen de los productos suministrados, con el objetivo de verificar su idoneidad para los procedimientos y fines previstos. La aplicación, el empleo y la transformación o manipulación de los productos suministrados por nosotros se llevan a cabo fuera del alcance de nuestros medios y posibilidades de control, siendo, por tanto, de la exclusiva responsabilidad del cliente. En todo caso si hubiera lugar a considerar alguna responsabilidad por nuestra parte, quedara limitada, cualesquiera que fueran los daños y perjuicios, al estricto valor de la mercancía suministrada por nosotros y por el cliente. Farbe pinturas Industriales, S.L.U. garantiza la absoluta calidad de nuestros productos, se reserva el derecho a modificar las especificaciones en cualquier momento, sin previo aviso. Contacte con nuestro departamento técnico para mayor información.